

BORLOX

DESCRIPTION

Une protection double couches, Bas COV, spécialement conçu pour éliminer le lessivage du borate par la pluie ou les intempéries sur du bois près du sol. Sansin Borlox prévient le lessivage du borate de 99% pour 5 ans. Une maintenance doit être faite afin d'assurer l'intégrité de l'enduit.

APPLICATIONS

Recommandé pour une utilisation sur les rondins ou pièces de menuiserie traité (bois traité sous pression ou traité à la main avec du borate ou l'équivalent). Disponible dans les couleurs claires, translucides, ou semi-translucides ou couleurs architecturales personnalisées.

BENÉFICE DU PRODUIT

- Peut-être recouvert du ENS-UV
- Respectueux de l'environnement
- Bas COV
- Élimine le lessivage du borate par les intempéries
- Haut pouvoir Hydrofuge
- Met en valeur la richesse du bois
- Apporte une stabilité dimensionnelle
- Protection UV
- Ininflammable

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence Translucide & opaque
- Coloris Saturé et personnalisés
- Odeur Bas
- Forme Liquide
- Densité relative..... 1.01
- Densité 8.42
- pH (approx) 7.6-8.0
- Viscosité, #4 ZAHN Cup, 20°C (68°F).....
..... 60-65 sec
- Solvants..... Bas
- Point de congélation..... -1°C (31°F)
- Diluent Eau
- Nettoyage Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F)..... 6 heures
- Temps de séchage (entre applications) @ 20°C (68°F)..... 24 heures

- Pouvoir couvrant, 300 pi²/US gal
- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température
- COV (g/l) Actuel – 51
Règlementaire – 57

CONDITIONNEMENT

Disponible en 5 gallons US, contenant en plastique et en baril de 50 gallons US.

PRÉPARATION

- La surface doit être propre et libre de toute poussière, saleté, graisse, cire ou/et ancien enduit.
- Enlever les cristaux de Borate en surface à l'aide d'un linge humide

METHODES D'APPLICATION

- Trempage
- Application par immersion (flood coating)
- Pulvérisation (pulvérisateur à jardin ou fusil automatique)

PROCÉDURES

- Saturer la surface du bois de Borlox
- Ce produit a de très bonnes caractéristiques d'auto-nivellement; ne pas trop travailler le produit lors de l'application.
- Appliquer sur du bois sec.
- Laisser sécher 12 heures 20°C (68°F)
- Appliquer une seconde couche de Borlox
- Lire les directives d'utilisation.

ENTREPOSAGE Entreposer à une température variant entre 2° C (36° F) et 25° C (77° F). Garder le contenant bien fermé.

SÉCURITÉ Lire la fiche signalétique de sécurité.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de

contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

Janiver 2010