



ENVIRO STAIN™

CLASSIC CLEAR UV

DESCRIPTION Classic Clear UV est une protection UV, légèrement ambrée, pénétrante, à base d'eau et bas COV spécialement conçue pour les surfaces qui ont été traitées préalablement avec la teinture Classic de Sansin. Classic clear UV est aussi disponible dans la formule Classic Plus UV(0305) pour le bois plus poreux et plus âgé. .

APPLICATIONS

Classic Clear UV doit être appliqué en troisième couche à la suite de la teinture Classic dans les couleurs naturelles et transparentes sur une surface de bois agée ou neuve tel que le revêtement de bois, les rondins, les poutres, les panneaux de contreplaqué et le treillis de bois. Le Classic clear UV peut être mélangé à la teinture Sansin stain additionné de pigment jusqu'à 20% de afin d'obtenir une teinte plus dense lors de la dernière couche. De plus, le Classic clear UV peut être utilisé pour atténuer une teinte trop dense lors des premières couches lorsque de la teinture Classic stain est trop foncée., trottoirs de béton, etc.

BENÉFICE DU PRODUIT

- Respectueux de l'environnement
- Compatibilité moléculaire- Crée une attache monolithique avec le bois pour une protection longue durée.
- Protection en profondeur.
- Stabilité dimensionnelle-Réduit les déformations, le rétrécissement.
- Laisse le bois "Respirer" - A long terme, couche après couche.
- Rehausse le caractère du bois.
- Haute résistance aux UV
- Repousse l'eau mais n'empêche pas l'évaporation d'humidité – critique pour la stabilité à long terme et la santé de votre bois.le substrat proper.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence Translucide
- Coloris Ambré clair
- Odeur Bas
- Forme..... Liquide
- Densité relative 9.8.-1.00
- Densité8.2-8.3
- pH, (approx..)8-8.5
- Viscosité, Brookfield #1, 60RPM, 20°C(68°F) 9-11cPs

- Solvants.....Bas
- Point de congélation.....-1°C (31°F)
- Diluent Eau
- Nettoyage Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F)..... 4-6 heures
- Temps de séchage (entre applications) @ 20°C (68°F).....24 heures
- Pouvoir couvrant,100-200 pi2/US gal
- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température
- Protéger contre le gel

CONDITIONNEMENT

Disponible en pinte, 1 et 5 gallon US, contenant en plastique

PRÉPARATION

- Assurez-vous que la surface soit libre de toute déféctuosité ou de détérioration.
- laver la surface avec une machine à laver haute pression
- Remplacer les pièces défectueuses le cas échéant.
- Poncer le bois à l'aide d'une ponceuse a ruban ou orbitale avec un papier calibre 60-80.
- La surface doit être propre et libre de toute poussière, saleté, graisse, cire ou/et ancien enduit.

METHODES D'APPLICATION

- Toujours appliquer une couche généreuse de Sansin Classic Clear-UV pour une absorption maximale
- Trempage
- Pinceau
- Pulvérisation (pulvérisateur à jardin ou fusil automatique)

PROCÉDURES

- Saturer la surface du bois
- Vérifier continuellement la surface; essuyer toute flaque ou coulisse.
- Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou au soleil direct.
- Ne pas appliquer si le bois est chaud au toucher.
- Peut être appliqué si le bois a un taux d'humidité de plus de 25%. Allouer un temps supplémentaire de séchage dans ce cas-ci. Assurez-vous que chaque couche soit bien sèche avant d'en entamer un autre.
- Ne pas appliquer en journée de pluie et/ou en temps de nuit froide, le produit requière 24 heures de séchage après l'application.
- À l'utilisation du produit teint, prenez soin de bien mélanger le produit avant et durant l'application.
- Toujours lire les directives d'utilisation avant de d'entamer le projet

ENTREPOSAGE Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 3 ans. Entreposer à une température variant entre 50° F (10° C) et 86° F (30° C). Garder le contenant bien fermé

SÉCURITÉ chiffons ou déchets souillés peuvent s'auto-enflammer s'ils ne sont pas correctement jetés.

Immédiatement après usage, placer les chiffons et déchet souillés dans un sceau d'eau en métal. Lire la fiche signalétique de sécurité.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR Garder loin de la porter des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne fois et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Septembre 2009