



ENVIRO STAIN®

## ENS 400 SERIES

**DESCRIPTION** Sansin ENS est un enduit à base d'eau respectueux de l'environnement, bas COV, formant un film durable spécialement conçu pour être appliqué par-dessus le SDF-400 serie pour le revêtement vertical, les meubles de jardin, les portes et fenêtres. ENS est une enduit double couche disponible dans les couleurs transparentes et opaques. ENS est compatible sur les surfaces pré-traitées au KP-11(Couche de protection de pré-traitement) ou SDF

---

### APPLICATIONS

Conçu pour être appliqué sur les surfaces verticales extérieures, les meubles extérieurs, pièce de bois et de menuiserie pré-traitées avec les SDF-400 series. Sansin ENS est disponible dans les couleurs transparentes, translucides et saturées.

- Temps de séchage (entre applications) @ 20°C (68°F).....4 heures
- Pouvoir couvrant, ..... 200 pi2/US gal
- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température
- COV (g/l) .....Actuel – 66  
Règlementaire – 152

---

### BENÉFICE DU PRODUIT

- Respectueux de l'environnement
- Excellente adhésion
- Application deux couches
- Extrêmement flexible aux variations dimensionnelles dues aux changements de température
- Look lustré et protection durable
- Ininflammable
- Résistant aux UV et stable
- Hydrofuge

---

### CARACTÉRISTIQUES

- Apparence ..... laiteux
- Apparence sur le bois .....Satin
- Coloris ..... Standard
- Odeur .....Bas
- Densité relative(g/cm3 ..... 1.03
- Densité (lbs/gal) .....8.59
- pH (approx) .....8.8
- Viscosité, Zahn #2, 20°C, Spindle 1, 60 RPM 90 cPs
- Solvants.....Bas
- Solide .....38%
- Point de congélation.....-1°C (31°F)
- Diluent ..... Eau
- Nettoyage ..... Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F).....  
..... 40 minutes

---

### CONDITIONNEMENT

Disponible en pinte, 1 et 5 gallon US, contenant en plastique

---

### PRÉPARATION

- Assurez-vous que la surface soit libre de toute déféctuosité ou de détérioration.
- laver la surface avec une machine à laver haute pression
- Remplacer les pièces défectueuses le cas échéant.
- Poncer le bois à l'aide d'une ponceuse a ruban ou orbitale avec un papier calibre 60-80.
- La surface doit être propre et libre de toute poussière, saleté, graisse, cire ou/et ancien enduit.

---

### MÉTHODE D'APPLICATION

- Appliquez Sansin SDF selon la méthode désirée: Trempage, pinceau ou pulvérisation (base pression ou sans air)

---

### PROCÉDURES

- À l'utilisation du produit teint, prenez soin de bien mélanger le produit avant et durant l'application.
- La pulvérisation doit être faite à l'aide d'un équipement conventionnel
- Vérifier continuellement la surface; essuyer toute flaque ou coulisse.

- Ne pas trop travailler le produit ENS dû a son séchage rapide.
- Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou au soleil direct.
- Ne pas appliquer si le bois est chaud au toucher.
- Ne pas appliquer en journée de pluie et/ou en temps de nuit froide, le produit requière 24 heures de séchage après l'application.
- Lire les directives d'utilisation avant de d'entamer le projet

---

## ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 50° F (10° C) et 86° F (30° C). Garder le contenant bien fermé.

---

**SÉCURITÉ** Lire la fiche signalétique de sécurité.

---

## MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la porter des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne fois et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Septembre 2009