



DESCRIPTION Sansin ENS est un enduit double couche respectueux de l'environnement spécialement conçu pour le revêtement vertical, les meubles de jardin, les portes et fenêtres. Ce produit est résistant aux U.V, hydrofuge, bas COV, ininflammable et facilement lavable à l'aide d'un savon doux et de l'eau. Cette formule unique, riche et attrayante fournit une protection durable. Sansin ENS est compatible sur les surfaces traitées avec les SDF KP-11. Ce produit offre une adhésion inégalée et peut être appliqué par-dessus une multitude d'enduits à base d'eau ou d'huile qu'on retrouve sur le marché. Pour une meilleure protection, utiliser le Sansin SDF ou Classic en première couche.

APPLICATIONS

- Meubles de jardin
- Portes et fenêtres de bois, fibre de verre
- Surface extérieur vertical tel que revêtement et maisons de rondins à bas taux d'humidité
- Portes de garages
- Menuiserie

BENÉFICE DU PRODUIT

- Respectueux de l'environnement
- Excellente adhésion au bois et fibre de verre
- Formule pénétrante
- Application monocouche
- Peut-être appliqué sur le bois humide
- Extrêmement flexible aux variations dimensionnelles dues aux changements de température
- Micro-poreux et laisse "respirer" le bois librement.
- Application deux couches
- Look lustré et protection durable
- Haute teneur en solide en moins de couche
- Teinte Nano – Les pigments translucides finement moulus apportent une clarté et une protection exceptionnelles.
- Les couleurs saturées sont crée à partir de pigments de haute qualité qui assurent richesse et durabilité – Aucune poudre de talc ou argile n'est utilisées afin de limiter la décoloration prématurée.
- Ininflammable
- Résistant aux UV et stable
- Hydrofuge

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence laiteux
- Apparence sur le boisSatin

- Coloris Standard
- OdeurBas
- Densité relative(g/cm3 1.00-1.03
- Densité (lbs/gal) 8.3-8.4
- pH (approx) 8.8
- Viscosité, #2 ZAHN 20°C (68°F)
..... 25 sec
- Pour une application par pulvérisation diluer jusqu'a 5% d'eau
- Solvants.....Bas
- Solide 40% ±1%
- Point de congélation.....-1°C (31°F)
- Diluent Eau
- Nettoyage Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F)
..... 40 minutes
- Temps de séchage (entre applications) @ 20°C (68°F).....4 heures
- Pouvoir couvrant, 200 pi2/US gal
- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température
- COV (g/l)Actuel – 66
Règlementaire – 152

CONDITIONNEMENT

Disponible en pinte, 1 et 5 gallon US, contenant en plastique

FORMULE

Sansin ENS est disponible en base pimentée et claire. Utiliser base ENS-0 pour diluer la couleur pour la maintenance.

COULEURS

Disponible dans la gamme complète de couleurs Sansin et aussi en couleurs architecturales personnalisées.

Couleur	Apparence du grain, définition	Fini
Naturel	Transparent	Satin, lustré
Translucide	Semi-Transparent	Satin, lustré
Saturé	Opaque	Satin ,lustré

BASE TEINTABLE

Sansin ENS est disponible dans trois bases teintables suivantes :ENS-0 pour les couleurs naturels, ENS-1 pour le couleur translucides et ENS-2 pour les couleurs saturées et ultra saturées.

PRÉPARATION

- Assurez-vous que la surface soit libre de toute défautuosité ou de détérioration.
 - laver la surface avec une machine à laver haute pression
 - Remplacer les pièces défectueuses le cas échéant.
 - Poncer le bois à l'aide d'une ponceuse a ruban ou orbitale avec un papier calibre 60-80.
 - La surface doit être propre et libre de toute poussière, saleté, graisse, cire ou/et ancien enduit.
-

MÉTHODE D'APPLICATION

- Appliquez Sansin ENS selon la méthode désirée: Trempage, pinceau ou pulvérisation (base pression ou sans air)
-

PROCÉDURES

- À l'utilisation du produit teint, prenez soin de bien mélanger le produit avant et durant l'application.
 - La pulvérisation doit être faite à l'aide d'un équipement conventionnel
 - Vérifier continuellement la surface; essuyer toute flaque ou coulisse.
 - Ne pas trop travailler le produit ENS dû a son séchage rapide.
 - Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou au soleil direct.
 - Ne pas appliquer si le bois est chaud au toucher.
 - Ne pas appliquer en journée de pluie et/ou en temps de nuit froide, le produit requière 24 heures de séchage après l'application.
 - Lire les directives d'utilisation avant de d'entamer le projet
-

ENTRETIEN

Les surfaces verticales requièrent un entretien à tous les 3-6 ans. L'entretien est nécessaire lorsque la surface montre des signes d'usure, tel que la

décoloration ou l'érosion. Entretien votre bois sur une base régulière lui permettra de garder sa couleur à long terme, d'avoir une meilleure stabilité dimensionnelle et de garder son pouvoir hydrofuge. Périodiquement, laver votre bois à l'aide d'une machine à laver haute pression et/ou utiliser Sansin multi-wash afin d'enlever la poussière et la saleté. La fréquence d'entretien dépendra de la qualité de la préparation, de l'application et des conditions d'application Si la décoloration ou l'érosion sont évidentes, laver votre bois à l'aide d'une machine à laver haute pression et/ou utiliser Sansin multi-wash afin d'enlever la poussière et la saleté. Ensuite, réappliquer une couche d'entretien de Sansin ENS en suivant les instructions d'applications. L'exposition, l'application et le choix des couleurs affecteront la performance de l'enduit.

ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 50° F (10° C) et 86° F (30° C). Garder le contenant bien fermé.

SÉCURITÉ

Lire la fiche signalétique de sécurité.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la porter des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA.

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne fois et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Janvier 2010