



ENVIRO STAIN

PROTECTIVE UNDER COAT KP-11D

DESCRIPTION Un concentré pénétrant, à base d'eau, bas COV. Pour une utilisation long terme, en couche de base pour pièce de menuiserie ou pièce de bois sujette a des conditions humides. Sansin KP-11D est conçu afin de réduire le gonflement, la pourriture et l'absorption d'humidité du bois. KP-11C est conforme au test WDMA-I.S.4

APPLICATIONS

Utiliser le produit tel quel. Ne pas diluer. KP-11D est conçu pour des pièces de menuiserie ou pièces de bois qui seront exposées à un environnement extérieur à long terme, où une protection supplémentaire est requise.

BÉNÉFICES DU PRODUIT

- Peut être recouvert avec ENS-UV
- Respectueux de l'environnement
- Facile d'utilisation
- Protection UV
- Hydrofuge
- Ininflammable
- Apporte une stabilité dimensionnelle
- Ne décolore pas le bois
- Faible odeur
- Ne fait pas de résidus en surface
- Ne nuit pas à l'adhésion de la peinture

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence transparent ambré
- Odeur Bas
- Forme Liquide
- Densité relative..... 1.00-1.02
- Densité 8.42 Lb/gal
- Solide 20-24%
- pH (approx) 8.4-8.9
- Viscosité, 60cps, 20°C (68°F) Brookfield spindle #1 RPM

- Solvants..... Bas
- Diluent Eau
- Nettoyage Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F)..... 4-6 heures
- Pouvoir couvrant, Variable : selon la méthode d'application, l'essence du bois. Le temps de trempage peut jouer sur ce facteur.
- Protéger contre le gel
- COV(g/l) Actuel 186
Règlementaire 321

CONDITIONNEMENT

Disponible en 5 gallons US, contenant en plastique et en baril de 1000 litre.

MÉTHODE D'APPLICATION

- Tremper par 30,90 et 180 seconde, selon le niveau de protection souhaité.
- Une application par système sous vide (Traitement pression) ou par pulvérisation peut être faite.

PROCÉDURES

- Appliquer généreusement
- Appliquer sur du bois avec un taux d'humidité variant entre 8-20%
- Laisser 4-6 heures de séchage@20°C (68°F).
- Bien mélanger le produit afin d'éviter toute décantation.
- Ajouter l'eau en mélangeant

ENTREPOSAGE Entreposer à une température variant entre 5° C (41° F) et 25° C (77° F). Garder le contenant bien fermé.

SÉCURITÉ

Lire la fiche signalétique de sécurité.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

Septembre 2009