



**DESCRIPTION** Sansin SDF est un enduit monocouche respectueux de l'environnement spécialement conçu pour le revêtement, les terrasses et les clôtures de bois. Ce produit est résistant aux U.V, hydrofuge, bas COV, ininflammable et facilement lavable à l'eau à l'aide d'un savon doux. Avec seulement une application, cette formule unique, riche et attrayante fournit une protection durable. SDF ne craquera pas, n'écaillera et ne formera pas de cloques. Une couche d'entretien devra être appliquée à tous les deux à trois ans sur les surfaces horizontales et à tous les deux à quatre ans sur les surfaces verticales.

**APPLICATIONS**

- Revêtements extérieurs
- Terrasses
- Clôtures
- Meubles de jardins
- Maisons de rondin

- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température
- COV (g/l) .....Actuel – 32  
Règlementaire – 152

**BENÉFICE DU PRODUIT**

- Respectueux de l'environnement
- Formule pénétrante
- Application monocouche
- Peut-être appliqué sur le bois humide
- Apporte une stabilité dimensionnelle
- Ininflammable
- Non-filmogène
- Résistant aux UV
- Hydrofuge

**CONDITIONNEMENT**

Disponible en pinte, 1 et 5 gallon US, contenant en plastique

**FORMULE**

Sansin SDF est disponible en base pimentée et claire. Utiliser base SDF-0 pour diluer la couleur pour la maintenance.

**COULEURS**

Disponible dans la gamme complète de couleurs Sansin et aussi en couleurs architecturales personnalisées.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Apparence Naturel, Translucide & Saturé
- Coloris .....Saturé et personnalisés
- Odeur ..... Bas
- Forme ..... Liquide
- Densité relative..... 1.00-1.03
- Densité ..... 8.3-8.4
- pH (approx) ..... 8.8-9.0
- Viscosité, #2 ZAHN Cup, 20°C (68°F).....  
..... 18-22 sec
- Solvants..... Bas
- Point de congélation.....-1°C (31°F)
- Diluent ..... Eau
- Nettoyage ..... Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F).....  
..... 4-6 heures
- Solide ..... 18% ±0.5%
- Temps de séchage (entre applications) @ 20°C (68°F).....24 heures
- Pouvoir couvrant, .....200-300 pi<sup>2</sup>/US gal

Couleur	Apparence du grain, définition	Fini
Naturel	Transparent	Mat lustre léger
Translucide	Semi-Transparent	Mat lustre léger
Saturé	Opaque	Mat lustre léger

**BASES TEINTABLES**

Sansin SDF est disponible dans trois bases teintables suivantes :SDF-0 pour les couleurs naturels, SDF-1 pour le couleur translucides et SDF-2 pour les couleurs saturées et ultra saturées.

**PRÉPARATION**

- Assurez-vous que la surface soit libre de toute déféctuosité ou de détérioration. Remplacer les pièces déféctueuses le cas échéant. Utiliser les nettoyeurs Sansin et/ou laver la surface avec une machine à laver haute pression avec un minimum de 3000 PSI. Utiliser seulement de l'eau propre.

(SUIVEZ LES DIRECTIVES D'UTILISATION DE LA MACHINE A PRESSION).

- Poncer le bois à l'aide d'une ponceuse a ruban ou orbitale avec un papier calibre 60. Suivez d'un nettoyage à la machine à laver haute pression (500 PSI), d'un nettoyage à l'aspirateur ou au dépoussiéreur.

---

#### MÉTHODE D'APPLICATION

- Appliquez Sansin SDF selon la méthode désirée: Trempage, pinceau ou pulvérisation (base pression ou sans air)

---

#### PROCÉDURES

- Tester sur une partie discrète pour tester la couleur et la pénétration du produit.
- Appliquer dans des conditions convenables, température idéal de 70° F (21° C) avec un taux d'humidité relative approximative de 50%
- Pour de meilleurs résultats, appliquer une couche généreuse de Sansin SDF pour une absorption maximale et essuyer quelques minutes plus tard l'excédent à l'aide d'un pinceau.
- Vérifier continuellement la surface; essuyer toute flaque ou coulisse.
- Pour une protection supérieure, une deuxième couche de Sansin SDF peut être appliquée.
- Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou au soleil direct. Ceci pourrait causer la formation d'un film en surface et limiter la pénétration du produit. (pourrait causer l'écaillage dans un proche avenir)
- Ne pas appliquer en journée de pluie et/ou en temps de nuit froide, le produit requière 24 heures de séchage après l'application.
- À l'utilisation du produit teint, prenez soin de bien mélanger le produit avant et durant l'application.
- Toujours lire les directives d'utilisation avant de d'entamer le projet.

---

#### ENTRETIEN

Les surfaces verticales requièrent un entretien à tous les 3-6 ans. L'entretien est nécessaire lorsque la surface montre des signes d'usure, tel que la

décoloration ou l'érosion. Entretenir votre bois sur une base régulière lui permettra de garder sa couleur à long terme, d'avoir une meilleure stabilité dimensionnelle et de garder son pouvoir hydrofuge. Périodiquement, laver votre bois à l'aide d'une machine à laver haute pression et/ou utiliser Sansin multi-wash afin d'enlever la poussière et la saleté. La fréquence d'entretien dépendra de la qualité de la préparation, de l'application et des conditions d'application

Si la décoloration ou l'érosion sont évidentes, laver votre bois à l'aide d'une machine à laver haute pression et/ou utiliser Sansin multi-wash afin d'enlever la poussière et la saleté. Ensuite, réappliquer une couche d'entretien de Sansin SDF en suivant les instructions d'applications.

---

#### ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 50° F (10° C) et 86° F (30° C). Garder le contenant bien fermé.

---

**SÉCURITÉ** Lire la fiche signalétique de sécurité.

---

#### MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

Janvier 2010