

Classic : Protection exceptionnelle pour les maisons de bois rond ou en pièce-sur-pièce et les surfaces de bois extérieures où un fini naturel, peu lustré et non filmogène est désiré.

AVANTAGES

- Écologique
- Formule pénétrante d'alkyde à base hydrique - même lorsque le bois contient jusqu'à 25% d'humidité
- Faible teneur en COV
- Compatibilité moléculaire - créant ainsi un lien monolithique avec le bois
- Stabilité dimensionnelle - réduit la déformation, la contraction et le marquage
- Perméable à l'air - même après plusieurs couches de traitement
- Ininflammable
- Teintes nano – translucide, pigments d'oxyde de fer finement moulus qui procurent une protection et une clarté exceptionnelle
- Protection contre les UV- conçu pour résister à un maximum d'exposition aux UV afin de faciliter l'entretien
- Hydrofuge, mais permet l'évaporation- nécessaire pour une stabilité du bois à long terme

IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

UTILISATIONS

Pour les maisons de bois rond ou en pièce-sur-pièce.

COULEURS

Disponible en couleurs standards ou personnalisées.

Couleur	Visibilité du grain	Fini
Naturelle	Transparent	mat, peu lustré
Translucide	Transparent	mat, peu lustré
Saturé	Semi-Transparent	mat, peu lustré

BASES TEINTABLES

Sansin Classic est disponible en CL-0 pour les couleurs naturelles.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence.....Transparent
- Coloration.....Standard et personnalisée
- Odeur.....Faible
- État.....Liquide
- Masse Volumique.....8.3-8.6
- Densité.....1.00-1.04
- Contenu en solides.....19% ± 0.5
- pH, (approximatif).....8-8.5
- Viscosité, Brookfield #1, 60RPM, 20°C (68°F).....10-15cPs
- Solvants.....Faible
- Point de congélation.....-1°C (31°F)
- Diluant.....Classic Clear UV ou Eau
- Nettoyage.....Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) à 20°C (ou 68°F).....6-8 Heures
- Temps de séchage (entre les couches) @20°C (68°F).....24 Heures
- Épaisseur du film humide.....6 Wet Mils/gal US
- Pouvoir couvrant.....265 pi2/gal US
- Temps de séchage prolongé si l'humidité est élevée ou en cas de basse température
- Préserver du gel
- COV (g/L).....intervalle actuel 52 -70
intervalle réglementaire 192 -244

FORMATS

Disponible en pinte, gallon et contenants de cinq gallons.

PRÉPARATION

LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET.

- Inspecter les surfaces de bois afin de détecter tout défaut et effectuer les réparations nécessaires.
- Utiliser le nettoyant Sansin et/ou nettoyer la surface à l'eau claire à l'aide d'une laveuse à pression de 3000 psi minimum.
- Poncer la surface avec un papier abrasif de calibre 60-80 en utilisant une ponceuse orbitale.
- Poursuivre avec un puissant nettoyeur, passer l'aspirateur ou utiliser un jet d'air comprimé. La surface doit être propre, exempt de saleté, poussière, graisse, cire ou tout autre enduit.



LAVER AVEC UNE PRESSION DE 3000 PSI



PONCAGE AVEC UN PAPIER ABRASIF DE CALIBRE 60-80

MÉTHODE D'APPLICATION

- Toujours imber la surface au point de saturation
- Par trempage
- Au pinceau
- Vaporiser – à main ou pulvérisation automatisée (basse pression ou sans air)

PROCÉDURE D'UTILISATION

- Bien mélanger avant et pendant l'application.
- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.
- Appliquer dans les conditions idéales de température et d'humidité soit : 21°C (70°F) et environ 50% d'humidité relative.
- Ne pas appliquer lorsque des précipitations sont prévues ou s'il y a un risque de gel.
- Saturer la surface du bois.
- Passer un pinceau pour bien étendre en utilisant un pinceau multi-usages
- Ne pas appliquer sur le bois s'il est chaud au toucher.
- Surveillez constamment la surface ; essuyer tout surplus et repasser au pinceau.
- Toujours lire les directives avant de débiter un projet.

Classic™

ENVIRO STAIN®



3
COUCHES



PÉNÈTRE
EN
PROFONDEUR



RESISTANT
AUX
UV



ÉCO-
LOGIQUE



SANSIN®

Classic™



ENTRETIEN

Les surfaces de bois verticales nécessitent un entretien tous les 3 à 6 ans. L'exposition, la qualité de l'application et la couleur affectent la performance du produit. Lorsque la surface montre des signes d'usure ou de dégradation, un entretien est requis. Un entretien régulier procure une meilleure rétention de la couleur, une stabilité dimensionnelle exceptionnelle et un meilleur caractère hydrofuge. Faites un nettoyage périodique des surfaces de bois à l'aide d'une laveuse à pression ou Sansin Multi-Wash pour éliminer les saletés et les résidus. Une couche de Sansin Classic sera requise s'il y a décoloration ou détérioration évidente. L'intervalle de temps entre les couches d'entretien dépend de la qualité de la préparation, de l'application et du niveau d'exposition. Utiliser une laveuse à pression pour nettoyer légèrement la surface de bois ou utiliser Sansin Multi-Wash. Ensuite appliquer une couche d'entretien de Sansin Classic selon les directives.

NETTOYAGE

Laver les mains et le matériel au savon et à l'eau.

ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 50°F (10°C) et 86°F (30°C). Garder le contenant bien fermé.

SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.

©TOUS DROITS RÉSERVÉS
JUILLET 2020

