

# DEC : Protection durable pour les surfaces horizontales soumises à une grande usure telles les terrasses, quais et balcons. Fournis au bois une excellente protection contre les rayons UV, les intempéries, les fissures, les écailllements et les cloques.

## AVANTAGES

- Écologique
- Formule pénétrante d'alkyde à base hydrique
- Faible teneur en COV
- Compatibilité moléculaire - créant un lien monolithique avec le bois pour une protection de longue durée
- Pénètre en profondeur – assure une stabilité au bois et une protection intégrale de longue durée
- Stabilité dimensionnelle - réduit la déformation, la contraction et le marquage
- Ininflammable
- Teintes nano – translucide ; pigments d'oxyde de fer finement moulus qui procurent une protection et une clarté exceptionnelle
- Protection contre les UV - conçu pour résister à un maximum d'exposition aux UV afin de faciliter l'entretien
- Hydrofuge, mais permet l'évaporation - nécessaire pour une stabilité du bois à long terme

## IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

## UTILISATIONS

- Surfaces de bois horizontales
- Terrasses, balcons et clôtures
- Bois neuf ou vieux
- Cèdre, épicéa, pin, sapin, bois traité et feuillus exotiques

## COULEURS

Disponible en couleurs standards ou personnalisées.

Couleur	Visibilité du grain	Fini
Naturelle	Transparent	mat, peu lustré
Translucide	Transparent	mat, peu lustré
Saturée	Semi-transparent	mat, peu lustré
Ultra-saturée	Semi-transparent	mat, peu lustré

## BASES TEINTABLES

La base Dec-0 est utilisée pour les teintes naturelles et translucides. La base Dec-2 est utilisée pour les couleurs saturées ou ultra-saturées. La base Dec-0 peut être utilisée pour diluer jusqu'à 50% la couleur lors de l'entretien. Lors de l'application d'une seule couche de DEC combinée au système de couche de finition DEC, veiller à ce que la force de la couleur soit suffisante pour les tons naturels et translucides. Envisager de doubler la charge de pigment de la première couche de DEC pour obtenir une teinte et une protection adéquate.

## CHARACTERISTICS

- Apparence.....Naturel, Transparent et saturé
- Coloration.....Standard et personnalisée
- Odeur.....Faible
- État.....Liquide
- Densité.....0,98-1,02
- Masse volumique.....8,2-8,4
- pH, (approx.).....8-8,5
- Viscosité, Brookfield #1, 60RPM, 20°C(68°F).....6-8cPs
- Solvants.....Faible
- Point de congélation.....-1°C (31°F)

- Diluant.....Eau
- Nettoyage.....Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) à 20°C (ou 68°F).....4-6 Heures
- Temps de séchage (entre les couches) @20°C (68°F).....6-8Heures
- Pouvoir couvrant.....150-300 pi<sup>2</sup>/gal US
- Temps de séchage prolongé si l'humidité est élevée ou en cas de basse température
- Préserver du gel
- COV (g/L).....actuel 44 / réglementaire 172

## FORMATS

- Disponible en pinte, gallon ou contenant de cinq gallons.

## PRÉPARATION

LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET.

- Inspecter les surfaces de bois afin de détecter tout défaut et effectuer les réparations nécessaires.
- Utiliser le nettoyant Sansin et/ou nettoyer la surface à l'eau claire à l'aide d'une laveuse à pression de 3000 psi minimum.
- Poncer la surface avec un papier abrasif de calibre 60-80 en utilisant une ponceuse orbitale.



LAVER AVEC UNE PRESSION DE 3000 PSI



PONCAGE AVEC UN PAPIER ABRASIF DE CALIBRE 60-80

- Poursuivre avec un puissant nettoyage, passer l'aspirateur ou utiliser un jet d'air comprimé. La surface doit être propre, exempt de saleté, poussière, graisse, cire ou tout autre enduit.

## MÉTHODE D'APPLICATION

- Toujours imbiber la surface au point de saturation
- Par trempage
- Au pinceau
- À l'éponge
- Vaporiser – à main ou pulvérisation automatisée (basse pression ou sans air)

## PROCÉDURE D'UTILISATION

- Bien mélanger avant et pendant l'application.
- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.

# Dec™

ENVIRO STAIN®



2  
COUCHES



PÉNÈTRE  
EN  
PROFONDEUR



RÉSISTANT AU  
UV



ÉCOLOGIQUE



# Dec™



- Appliquer dans les conditions idéales de température et d'humidité soit : 21°C (70 °F) et environ 50% d'humidité relative.
- Ne pas appliquer lorsque des précipitations sont prévues ou s'il y a risque de gel.
- Saturer la surface du bois.
- Repasser au pinceau pour distribuer le produit uniformément et pour éliminer les coulisses.
- Ne pas appliquer en plein jour, en plein soleil ou si la surface est chaude au toucher.
- Surveillez constamment la surface ; essuyer tout surplus et repasser au pinceau.

## ENTRETIEN

Les surfaces horizontales nécessitent un entretien tous les 1 à 4 ans. L'entretien est nécessaire lorsque la surface montre des signes d'usure ou de dégradation. Un entretien régulier procure une meilleure rétention à long terme de la couleur, une stabilité dimensionnelle exceptionnelle et un meilleur caractère hydrofuge. Nettoyer périodiquement les surfaces de bois à l'aide d'une laveuse à pression ou Sansin Multi-Wash pour éliminer les saletés et les résidus. L'intervalle de temps entre les couches d'entretien dépend de la qualité de la préparation, de l'application et du niveau d'exposition. S'il y a des signes d'usure ou de dégradation, préparer le bois en utilisant une laveuse à pression pour nettoyer légèrement la surface de bois ; ou utiliser Sansin Multi-Wash. Ensuite, réappliquer une couche d'entretien de Sansin Dec selon les indications. L'exposition, la qualité de l'application et la couleur affectent la performance du produit.

## ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 50° F (10°C) et 86°F (30°C). Garder le contenant bien fermé.

## SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.

## MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin Corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

## CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.