

**Purity Floor** : Une finition uréthane modifiée à base d'eau, de qualité de gymnase, destinée à intensifier le grain et à approfondir la couleur naturelle du bois (anfeuerung). Facile à appliquer, durable, résistant aux produits chimiques et aux rayures pour une beauté et une durabilité supérieures. Disponible dans les formules suivantes : Lustré, Semi-Lustré, Satiné, Mat et Très Mat.

## AVANTAGES

- Résistant aux taches et hydrofuge
- Auto-nivelant
- Durabilité de qualité « gymnase »
- Écologique
- Faible odeur et faible teneur en COV
- Nettoyage à l'eau et au savon
- Résistant aux éraflures et égratignures
- Clarté exceptionnelle

## IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

## UTILISATIONS

- Planchers (bois durs et mous)
- Armoires
- Étagères
- Portes
- Fenêtres
- Plafonds
- Murs
- Meubles
- Autres surfaces de bois francs

## COULEURS

Pour augmenter le grain et ajouter de la couleur à la surface, appliquez Purity Interior Stain dans la couleur désirée comme première couche. Purity Interior Stain est facile à appliquer de manière uniforme sans chevauchement.

Les teintes microfines de Sansin peuvent également être ajoutées directement à Purity Floor pour l'ombrage ou la coloration. L'applicateur doit faire particulièrement attention à appliquer des couches uniformes pour éviter les chevauchements lors de l'utilisation du vernis intérieur Purity Floor.

Finitions disponibles: Lustré, Semi-Lustré, Satiné, Mat et Très Mat.

## BASES TEINTABLES

Pour teinter ou colorer le bois utilisez Purity 0-VOC Stain, un colorant pénétrant qui colore le bois uniformément en une couche. Si nécessaire, ou pour un voile de couleur, ajouter des teintes Sansin Microfine à Purity Floor. L'utilisateur doit être particulièrement prudent et doit appliquer des couches uniformes afin d'éviter les chevauchements lorsque le produit Purity Floor est teinté.

## CARACTÉRISTIQUES

- Apparence.....Liquide blanchâtre
- Odeur.....égère odeur d'ammoniac
- État.....Liquide
- Densité.....1,05
- Masse volumique.....8,4 lbs/gal
- Solides.....36%±1
- pH (approximatif).....8,5
- Viscosité, ZAHN #2.....35 sec ±1

- Point de congélation.....-1°C (31°F)
- Diluant.....Eau
- Nettoyage.....Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) à 20°C (68°F).....30 min
- Pouvoir couvrant.....400-500 pi2/gal US
- Temps de séchage prolongé en cas d'humidité élevée ou basse température
- Préserver du gel
- COV (g/L).....Actuel – 67,4 / Réglementaire – 177

## FORMATS

Disponible en pinte, gallon et contenant de cinq gallons.

## PRÉPARATION

LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

## Pour appliquer sur du bois neuf :

- Enlever tout matériel ou couvrir tout ce qui ne peut être enlevé.
- La surface doit être sèche et exempte de contaminants comme la cire, du silicone, de la colle et des saletés.
- Ne pas utiliser de laine d'acier ou tout autre objet qui peut laisser des particules de fer sur la surface de bois.
- Réparer tous les défauts de la surface, comme des trous et fissures en utilisant uniquement un bouche-pore de qualité, à base d'acrylique, teinté pour correspondre à la couleur du projet. Le bouche-pore doit être complètement sec avant le ponçage.
- Un effort supplémentaire lors du ponçage réglera l'esthétique. Utilisez un papier abrasif de calibre 120-150 en ponçant toujours dans le sens du grain pour de meilleurs résultats.
- Retirer les particules de poussière en passant l'aspirateur et essuyer avec un chiffon humide.
- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.



SABLE SUR TOUTE LA SURFACE



BROSSE UTILISANT UNE BROSSE DE DOUBLE QUALITÉ ET DE BONNE QUALITÉ

## MÉTHODE D'APPLICATION

- Appliquer la première couche de Sansin Purity Floor à l'aide d'un applicateur en laine d'agneau ou un tampon applicateur. Étendre uniformément. Purity Floor s'étale bien ; attention de ne pas travailler excessivement le produit.
- Pour une application par pulvérisation, utiliser un appareil conventionnel ou un appareil à air assisté, à haut pouvoir de dispersion. La contamination de la pompe peut causer des cavités ou autres problèmes de surface. L'équipement doit être adéquat pour ce travail avant d'être utilisé.

PURITY® INTERIOR  
**Floor**™

ENVIRO STAIN®



2-3  
COUCHES

FAIBLE TENEUR  
EN  
COV

PÉNÈTRE  
EN PROFONDEUR

ÉCO-  
LOGIQUE

SANSIN®



## PROCÉDURE D'UTILISATION

- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer du résultat voulu.
- Appliquer la première couche (3-4 Mils ou 75–100 microns) de Purity Floor par pulvérisation, au pinceau, au tampon applicateur ou applicateur en laine d'agneau.
- Étendre uniformément. Laisser sécher 4 heures.
- Appliquer une seconde couche de Sansin Purity Floor (3-4 Mils ou 75–100 microns).
- Poncer la seconde couche à l'aide d'un papier abrasif de calibre 320 et enlever la poussière de ponçage.
- Deux couches peuvent constituer une protection adéquate. Dans ce cas, poncer après la première couche plutôt que de poncer après la deuxième et dernière couche.
- Appliquer une troisième couche.
- Laisser sécher un minimum de 24 heures avant de circuler et attendre jusqu'à 7 jours pour un durcissement complet.
- Pour maximiser la clarté et le fini, utiliser seulement les formules lustrées et poncer la dernière couche en utilisant un papier abrasif ultra-fin (calibre 1000) pour enlever la brillance. Soyez prudent en effectuant un essai pour vous assurer de l'uniformité.

## ENTRETIEN

Pour les surfaces endommagées ou usées : Si la surface de bois est exposée suite à une détérioration, réparer la surface complète ou simplement la zone touchée ; préparer la surface en utilisant une solution de Sansin Multi-Wash pour éliminer les contaminants. Laisser sécher, puis poncer la surface pour la rendre plus lisse, appliquer le produit selon les étapes employées initialement. Pour un entretien proactif sur les surfaces traitées avec Purity Floor : Laver doucement la surface en utilisant une solution de Sansin Multi-Wash et enlever les contaminants en douceur, en prenant soin de ne pas trop mouiller la surface. Utiliser de l'eau claire pour un essuyage final avec un linge propre. Laisser sécher complètement la surface. Poncer avec un papier abrasif calibre 220-320. Appliquer une couche d'entretien de Purity Floor en employant un applicateur approprié. Voir les directives pour plus de détails.

## ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 36 mois. Entreposer à une température variant entre 50°F (10°C) et 86°F (30°C). Garder le contenant bien fermé.

## SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique

## MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assurera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

## CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombent. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.