

Timber-Tec Chinking : Une composé de chinking de bois durcissant à l'humidité basé sur un polymère élastomère à prise rapide. Timber-Tec Chinking est conçu pour application dans des joints très dynamiques. C'est un produit aux caractéristiques chimiques unique, sans solvant, qui s'applique jusqu'à une température minimum de -1°C (30°F). Disponible dans 8 couleurs standards et aussi en couleurs personnalisées.

AVANTAGES

- Sèche rapidement
- 0-COV
- Sans rétrécissement
- Sèche à base température (applicable jusqu'à -1°C (30°F))
- Excellente adhésion
- Sans Solvant
- Stable au gel et au dégel
- Fini résistant à l'abrasion
- Excellente résistance à l'eau
- Compatible avec la plupart des traitements de bois
- Possible de teindre ou peindre
- Séchage en profondeur

IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

UTILISATIONS

Appliquer Sansin Timber-Tec Chinking sur des rondins et poutres propres pour une utilisation intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence..... Légère texture de mortier
- Odeur..... légère odeur à l'application, sans odeur une fois sec.
- Forme..... mastic
- Densité relative..... 1,0 to 1,1
- Poids / Gallon..... 8,4 lbs.
- Solide en pourcentage..... 100% (0-COV)
- Viscosité..... 500,000 à 700,000 cps, Brookfield RTV TF spindle @ 4 RPM, 21°C (70°F)
- Point de congélation..... @ -2°C (28°F). @ -1°C (30°F) se pose au fusil quand réchauffé.
- Coloris..... Blanc, Gris, Limestone, Naturel, Mortier, Colonial, Oxford et Tamarack.
- Nettoyage..... Savon et Eau /mixte d'alcool.

CONDITIONNEMENT

- Disponible en saucisses de 20 oz.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Inspectez minutieusement les rondins à la recherche de défauts, de détérioration ou de dommage dû aux insectes.
- Nettoyez avec une solution d'eau et d'ammoniaque ou d'eau et d'alcool, afin d'enlever les saletés, les débris, l'huile et le calfeutrant antérieur. N'utilisez pas un distillat de pétrole ou un détergent ; ces produits laissent un résidu qui nuit à l'adhésion.

APPLICATION METHODS

- Appliquer Sansin Timber-Tec Chinking seulement sur les surfaces propres et convenablement préparées.
- La teinture qui a été appliquée au préalable doit être complètement

sèche et libre de résidu d'huile.

- Insérez entre les rondins un matériau à alvéoles fermés approprié (selon les exigences spécifiques à votre bâtiment), avant d'appliquer le calfeutrant Timber-Tec.
- Masquer les surfaces adjacentes au joint pour s'assurer d'un fini plus soigné.
- Travaillez le Timber-Tec chinking avec un couteau à mastiquer, fusil à mastiquer ou outil réguliers.
- Remplissez les irrégularités afin de former un joint de polymère solide.
- Travailler le joint afin de donner une apparence lisse de mortier. La texture peut être travaillée à souhait en autant qu'elle soit libre de bulle d'air.
- Sansin Timber-Tec Chinking va former une fine peau en surface en 50 minutes. Une température chaude ou humide peut accélérer le séchage à 30 minutes. Travailler sur une surface raisonnable.
- Le temps de séchage est en fonction de la température ambiante. Un joint de ¾ de pouce va sécher complètement en 3 jours dans des conditions de température idéal de 70° F (21° C) avec un taux d'humidité relative approximative maximum de 40%.
- Une température froide pourrait retarder le temps de séchage à 14 jours et une température plus chaude pourrait raccourcir le temps de séchage à 1 jour.

ADHÉSION

Lorsque le Timber-Tec Chinking est appliqué sur un substrat de bois nu, propre, non contaminé et conformément aux instructions d'emploi, que la profondeur d'adhésion est d'au moins 3/8 po et que l'épaisseur des joints est d'au moins 1/8 po, Sansin garantit que le Timber-Tec Chinking ne se décollera pas ni ne s'arrachera pendant une période de cinq ans, compte tenu du mouvement normal des joints. La garantie se limite au remplacement du produit pour traiter la zone touchée. La garantie exclut spécifiquement les dommages indirects, la main-d'œuvre et tout autre coût pouvant être associé au produit. L'utilisateur est responsable de vérifier la qualité du produit avant de l'utiliser, incluant la couleur, et de faire des tests d'adhésion sur le substrat sur lequel le produit sera appliqué. Faites un test d'adhésion sur les surfaces qui ont déjà été revêtues. Pour éviter tout risque, éliminez tous les revêtements de manière à exposer le bois nu lorsque vous appliquez le produit.

NORMES

Sansin Timber-Tec Seal 'n Hide répond aux exigences des normes ASTM D-412, ASTM C-661, ASTM D-1002, ASTM C-697 et ASTM D-2453.

Timber-Tec™

ENVIRO STAIN®



TEINTABLE
ET À
PEINDRE

CURE
PROFONDE

RÉSISTANT
AUX
UV

ÉCO-
LOGIQUE



SANSIN™



ENTREPOSAGE

Entreposer dans un lieu frais avec étagères ayant des conditions aussi près de la température de la pièce que possible.

SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans

ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.

Surface de colmatage approximative de Timber-Tec® à la largeur du joint

		Largeur Conjointe									
		1/2 po	1 po	1 1/2 po	2 po	2 1/2 po	3 po	3 1/2 po	4 po	4 1/2 po	5 po
Profondeur Conjointe	3/16 po	205	103	68	51	41	34	29	26	23	21
	1/4 po	154	77	51	39	31	26	22	19	17	15
	3/8 po	103	52	34	26	21	17	15	13	11	10
	1/2 po	77	39	26	19	15	13	11	10	9	8
		Pied linéaire par gallon US									