



ENVIRO STAIN®

BORACOL 20-2

DESCRIPTION BORACOL 20-2BD est une solution claire de 20% de disodium octoborate tetrahydrate dans une solution de glycol propylène et d'eau. Ce produit est conçu pour être utilisé sur place afin de prévenir contre les attaques fongiques, de moisissures et d'insectes. BORACOL 20-2 pénètre profondément de à 3-5mm dans le bois et va établir une protection contre toute invasion (40mm de profondeur pour une pénétration de 2 ans). Ce produit peut-être utilisé comme traitement initial.

APPLICATIONS

BORACOL 20-2BD est un traitement antifongique, insectifuge qui peut être utilisé comme traitement préventif contre les moisissures. BORACOL 20-2BD est un traitement hautement efficace sur le bois ainsi que sur la pierre et toute autre surface poreuse.

A) Comme une surface de traitement pour la prévention de la pourriture sèche, pourriture humide et pourriture blanche sur le site de construction.

B) Comme traitement pour une surface existante ou ancienne de poutres et poteaux ou de rondin en prévention d'attaque fongiques ou d'insectes.

- Didecyl Dimethyl Ammonium chloride (DDAC)1.0%
- Point d'inflammabilité; au-dessus de 55 °C
- Feu et explosionne pas va augmenter l'inflammabilité du bois
- Nettoyage Savon et eau
- Corrosion ; Nulle, peut causer de la rouille sur certain métal.
- Agressivité ; ne va pas endommager le verre, tissu, plastique, mastic, scellant, peinture ou teinture.
- Application adhésive; Le bois imprégné peut être collé.
- Durée de vie d'entreposage 6-12 mois entreposé dans un endroit froid et sec
- COV (g/l)780g/L

BÉNÉFICES DU PRODUIT

- Faible toxicité
- Faible émanation de vapeur (Faible perte d'ingrédients actifs par évaporation.)
- Pénétration en profondeur du produit dans le bois, même dans les essences de bois durs.
- Pratiquement sans odeur
- Non tachant
- Ininflammable
- Spectre d'activité plus large que la plupart des préservatifs.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence banal
- Odeurlégère
- Forme..... Liquide
- Disodium octoborate tetrahydrate 20%W/W(Na₂ B₈ O₁₃, 4H₂O)
- ContenuAcceptable pour l'environnement, glycol propylène

CONDITIONNEMENT

Disponible en 1,3 et 5 gallons US, contenant en plastique et en baril de 50 gallons US.

PRÉPARATION

Ferme de toit

Assurez-vous que la surface soit libre de toute déféctuosité ou de détérioration. Remplacer les pièces déféctueuses le cas échéant. Utiliser un aspirateur industriel afin d'enlever toute saleté. L'isolation doit être enlevée, le réservoir d'eau et les fils électriques couverts. La pièce doit être suffisamment aérée. Des trottoirs de bois et des lumières peuvent être installé afin de faciliter l'application

Plancher de bois

Le revêtement de plancher doit être enlevé (si recouvert d'une autre matière tel que tapis, prélat, etc.) afin de bien dégager le bois. Utiliser un aspirateur industriel afin

d'enlever toute saleté. La pièce doit être suffisamment aérée.

Menuiserie Les pièces peintes telles que les œuvres d'art ou les pièces fragiles doivent être enlevés. De plus, la quincaillerie doit être couverte ou enlevée préalablement.

MÉTHODES D'APPLICATION

BORACOL 20-2 doit être appliqué au pinceau, par trempage, par injection ou par pulvérisation. Ne pas appliquer Boracol 20-2 en temps pluvieux ou en temps très humide.

POUVOIR COUVRANT

- Bois brute (pinceau)
..... 1 litre approx pour 3m² de surface
- Bois plané (pinceau)
..... 1 litre approx pour 3-4m² de surface
- Par pulvérisation (Même surface)
..... 1 litre approx. pour 3-4m² de surface

ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant original, bien fermé dans un endroit sécuritaire.

SÉCURITÉ

Lire la fiche signalétique de sécurité.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

September 2009

Le temps de séchage pour Boracol sur des surfaces extérieures exposées varie beaucoup dépendant des conditions de l'environnement et de la moisissure du substrat. Il est nécessaire de laisser sécher le substrat pour un minimum de 24 heures jusqu'à deux semaines pour prévenir Boracol d'affecter le temps de séchage du revêtement.